

Materialbevis

MILJØANODER

KJEMISK ANALYSE:

	Al	Mg	Fe	Cu	Cd	Pb	Others	Zn
min	0,10	0,05						
maks	0,25	0,15	0,002	0,001	0,001	0,006	0,05	Rest

YTELSER I SJØVANN

	20-40°C	60-80°C
Kapasitet (Ah/kg)	780	690
Forbruk (kg/A.år)	11,2	12,7
Lukket kretspotensiale (volt) Ag/AgCl/ sjøvann)	-1,03	-0,97

Spesifikk Densitet 7,13 kg / dm³

Våre Miljøanoder er en erstatning til sink anoder der hvor det stilles større krav til miljøet som i tanker brukt av næringsmiddelindustrien som inni fisketanker med mer.

OlausSENS Metall AS
 Besøksadresse: Ørpetveitsveien 310, 5542 Karmsund
 Postadresse: postboks 1704 Raglamyr, 5505 Haugesund
 Tlf: 52845040
 Mail: post@bronze.no

www.anodes.no