

Materialbevis

SINKANODER etter US Mil Spec. 18001K

SPESIFIKASJON:

Aluminium (Al)	0,1 -0,5 %
Kobber (Cu)	0,005 % Maks.
Jern (Fe)	0,005 % Maks
Kadmium (Cd)	0,025 - 0,07 %
Bly (Pb)	0,006 % Maks
Sink (Zn)	REST

YTELSER I SJØVANN

Kapasitet (Ah/kg)	780
Forbruk (kg/A.år)	11,2
Lukket kretsopotensiale (volt) Ag/AgCl/ sjøvann)	-1,03

Spesifikk Densitet 7,13 kg / dm³

Våre sinkanoder støpes etter US Mil Spec. 18001K, og det tas jevnlig analyse av disse for å sikre at sinkanodene til enhver tid har riktig spec.

Olaussens Metall AS

Besøksadresse: Ørpetveitsveien 310, 5542 Karmsund

Postadresse: postboks 1704 Raglamyr, 5505 Haugesund

Tlf: 52845040

Mail: post@bronze.no

www.anodes.no