

DÉCOLISS

KALKMORTEL IN POEDERVORM VOOR FRESCOWERK



Kalkproducten Saint-Astier®



VOORDELEN VAN DÉCOLISS

- ✓ Eenvoudige toepassing
- ✓ Zeer fijne structuur, geen krimp
- ✓ Mat tot glanzend uitzicht
- ✓ Decoratief voor binnenwerk
- ✓ Uiterst geschikt voor renovatie van oude muren

Beschrijving

DÉCOLISS is een voorgemengde pure kalkmortel ontwikkeld om gepolijste oppervlakten te verkrijgen. Het bestaat uit natuurlijke kalk, fijne korrelgrootte-aggregaten, talk en additieven tegen krimp en scheuren. Het bevat geen cement of andere puzzolane componenten.

Eigenschappen

- Zeer gebruiksvriendelijk (manueel/machinaal);
- Kan op de werf ingekleurd worden;
- Decoratief voor binnenwerk;
- Zeer fijne structuur;
- Geen krimp;
- Mat tot glanzend uitzicht;
- Decoratief voor binnenwerk;
- Uiterst geschikt voor renovatie van oude muren.

Ondergrond

DÉCOLISS is enkel geschikt voor binnentoepassingen en oppervlakten die fijne afwerkingen < 1 mm toelaten.

- Op ondergronden gerealiseerd in kalk en zand;
- Op andere ondergronden: eerst DÉCOFOND (hechtlaag) aanbrengen;
- Op gips een geschikte onderlaag (raaplaag) aanbrengen om een ruwe ondergrond te bekomen, dan DÉCOFOND aanbrengen;
- Ook oude verflagen eerst afwassen en uitplamuren, dan DÉCOLISS aanbrengen;
- Bij poreuze ondergronden altijd de ondergrond daags voordien goed voornatten. Een kalkpleister als ondergrond ook de tijd laten om uit te harden. De onregelmatigheden op het oppervlak dienen minder dan 1 mm groot te zijn. DÉCOLISS niet gebruiken om gaten en scheuren op te vullen.

Gebruiksaanwijzing

Bij voorkeur mechanisch mengen: 1 kg DÉCOLISS + 600/800 g water of 10 kg DÉCOLISS + 6 tot 8 liter water. Om de smeugigheid van het mengsel te verhogen kan het product 24 uren op voorhand aangemaakt worden. Het malaxeren kan in de emmer gebeuren waarbij men goed moet opletten dat alles homogeen gemengd wordt.

Op een vochtige ondergrond werken, tocht of wind vermijden. Best daags voordien voornatten en nog even besproeien vooraleer te beginnen.

Eerste laag zeer dun aanbrengen (ongeveer 0,5 mm) met een roestvrije vlakspaan. Wachten tot deze voldoende droog is om de volgende laag aan te brengen (ongeveer 12 uren).

Bij de tweede laag terug een dunne laag aanbrengen. Tijdens het aanbrengen kan men de vlakspaan regelmatig besproeien met een natuurlijke zeepoplossing (1/10) om de mortel gemakkelijk te kunnen afwerken. Om de mortel glad te kunnen afwerken ("ferrage") moet men deze een 2-3 uren laten aantrekken om vervolgens af te werken.

Gekleurde afwerkingen

De natuurlijke kleur van Décoliss is wit. Pigmenteren is mogelijk: pigmenten moeten worden toegevoegd aan de mix als een pasta of vooraf verdund worden in water. Pigmenten in poeder moeten goed worden verbrijzeld vooraleer op te lossen in water. De toegevoegde hoeveelheid pigment mag niet meer dan 300 gram per kg zijn.

Verbruik

Ongeveer 1,5 kg/mm dikte/m².

Veiligheid

Het is aanbevolen om steeds handschoenen, stofmasker en bril te dragen tijdens het mengen. Raadpleeg voor meer informatie de recentste veiligheidsfiche.

Opmerkingen

- Verwerkingstemperatuur niet onder de 5°C of boven 30°C.
- Vermijd grote zuigkracht van de ondergrond door op voorhand voldoende de ondergrond te benatten.
- Vermijd snelle droging door hoge temperaturen of sterke winden door met een lichte waternevel meerdere malen per dag als nodig te bevochtigen.

Reiniging gereedschap / oppervlak

Gereedschap met water. Aangetaste oppervlakten onmiddellijk afwassen.

Opslag / Houdbaarheid

- 6 tot 8 maanden, droog gestockeerd. Emmers die geopend zijn dienen zo snel mogelijk te worden afgesloten.
- Eenmaal gemengd met water zal de mortel voor maximaal 1 week bruikbaar zijn.

Verpakking

Emmers van 10 kg (art.nr. 609031).

LP 02-09-2020

Wettelijke informatie

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Reynchemie-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Reynchemie met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Reynchemie. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Reynchemie behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.