

RC BRICK-CLEAN

THIXOTROPE EN BIOLOGISCH AFBREEKBARE GEVELREINIGER VOOR ZWAAR VERVUILDE MINERALE ONDERGRONDEN

Gevelreiniging



VOORDELEN VAN RC BRICK-CLEAN

- ✓ Op basis van ammoniumbifluoride
- ✓ Te gebruiken op de meeste minerale ondergronden
- ✓ Zeer snelle en actieve werking
- ✓ Verwijdert alle soorten gevelvervuilingen

Beschrijving

Gebruiksklare, thixotrope en biologisch afbreekbare gevelreiniger op basis van ammoniumbifluoride. Lost oppervlaktevervuiling voorzichtig doch uiterst effectief op. Door zijn eigenschappen wordt het product niet in de ondergrond opgezogen waardoor de actieve bestanddelen maximaal inwerken op de bevouwingen die zich aan het oppervlak van het te reinigen materiaal bevinden, dit zonder de ondergrond onnodig aan te tasten. Donkere ondergronden kunnen, indien de reiniger te lang op de ondergrond zit, iets lichter worden.

Ondergrond

RC BRICK-CLEAN kan gebruikt worden op de meeste minerale ondergronden waaronder baksteen, terracotta, beton, architectonisch beton, leisteen, graniet, zandsteen, ongepolijst marmer en basaltachtige steen.

Kan kalkhoudende steensoorten aantasten.

Het is raadzaam eerst een test met het product in een onopvallend gebied toe te passen om het reinigingsresultaat naar voldoening te beoordelen.

Gebruiksaanwijzing

Dek de aangrenzende, niet te reinigen delen goed af.

Maak de ondergrond eerst goed nat vooraleer het product aan te brengen.

Breng RC BRICK-CLEAN aan op de natte ondergrond met een zuurbestendige borstel. Het product wordt aangebracht beginnend onderaan de gevel en verder werkend naar boven in horizontale bewegingen. Zorg ervoor dat het product gelijkmatig is verdeeld en dat er zich geen druipeers vormen. Laat het product niet opdrogen.

Na een inwerktijd van ongeveer 10 tot 60 minuten kan de gevel worden afgespoeld. Spoel en reinig de ondergrond met een hogedrukreiniger van onder naar boven en in horizontale bewegingen. Gebruik afhankelijk van de ondergrond een druk tussen de 50 - 200 bar en koud of warm water (maximaal 50°C). Spoel voldoende af, tot er geen schuim meer uit het gereinigde oppervlak komt.

Verbruik

Ongeveer 0,3 kg/m², afhankelijk van vervuilingsgraad en de porositeit van de ondergrond.

Het exact verbruik dient proefondervindelijk worden vastgelegd.

Technische karakteristieken

Fysische toestand	Vloeibaar (thixotrope gel)
Kleur	Transparant
Geur	Scherp
pH-waarde	≈ 3
Bevat	Ammoniumbifluoride

Veiligheid

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Voorkom huid- en oogcontact, draag geschikte handschoenen, beschermende kleding en veiligheidsbril tijdens de volledige werkzaamheden.

Raadpleeg steeds het meest recente veiligheidsinformatieblad.

Opmerkingen

- Aangrenzende delen met name glas, hout, metaal, aluminium, glazuur, verf, natuursteen, planten enz. afdekken. Maakt vlekken op glas.
 - De omgevingstemperatuur dient minimum 10°C te bedragen.
 - Niet toepassen op hete ondergronden of in de volle zon. Bij extreem warme temperaturen sneller afspoelen, het product mag zeker niet opdrogen.
 - Niet mengen met andere producten.
 - Plaats steeds een proefstaal vooraleer aan te vangen met het totale project.
-

Reiniging gereedschap

Met water onmiddellijk na gebruik.

Opslag / Houdbaarheid


- Vorstvrij vervoeren en opslaan. Opslag bij temperaturen van +5 tot +30°C.
 - 2 jaar na fabricatie in de originele, gesloten verpakking.
-

Verpakking

10 kg (art.nr. 10899)

20 kg (art.nr. 10900)

Foto's



Wettelijke informatie

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Reynchemie-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Reynchemie met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Reynchemie. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Reynchemie behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.